

MorplaTM *series*

ENSACADO



damos vida a los materialesSM



TECTOR COLA DIR adhesivo cementoso

(UNE-EN-12.004)

Descripción:

- Mortero capa gruesa a base de cemento blanco/gris, áridos calcáreos, aditivos orgánicos e inorgánicos.

Aplicaciones:

- Indicado para colocación de baldosas cerámicas en pavimentos o revestimientos interiores, formatos pequeños y medianos con porosidades medias, directo al soporte sin necesidad de enfoscar previamente ni de humedecer la cerámica.

Soportes:

- Revoques de cemento o mortero.
- Fábrica de ladrillos o bloques cerámicos.
- Piedra natural dura.
- Ladrillos sílico - calcáreos.

Modo de empleo:

- Amasar Tector Cola Dir con aproximadamente 5 litros de agua por saco, hasta tener consistencia cremosa.
- Dejar reposar la masa unos dos minutos antes de proceder a la colocación de las baldosas cerámicas.
- Aplicar de forma tradicional macizando bien el azulejo.
- Para mejorar adherencia se puede aplicar previamente una capa fina con la llana sobre el ladrillo.
- En pavimentos se extiende el producto con la llana.
- Asegurarse del perfecto macizado de las piezas.



Datos técnicos:

Relación agua / morteros	20%
Tiempo abierto	20 minutos
Rendimiento para una capa de 10 mm	15 - 16 kg/m ²
Adherencia inicial	> 0.5 N/mm ²
Adherencia en inmersión	> 0.5 N/mm ²
Tiempo de vida de la pasta	3 horas
Granulometría	< 2 mm
Espesor de aplicación	1 - 3 cm

Calidad:

- El mortero Tector Cola Dir se fabrica bajo un estricto control de calidad.
- Lafarge Áridos y Hormigones, S.A.U. no se responsabiliza del uso indebido del producto y deniega cualquier responsabilidad en el uso de no seguir las instrucciones indicadas.
- Para cualquier consulta, rogamos contacten con nuestro Departamento Técnico.

Presentación y almacenamiento:

- El material se suministra premezclado en palets plastificados de 1.200 Kg (48 sacos de 25 kg).
- Almacenar en sacos cerrados al abrigo de la humedad durante un máximo de 12 meses desde la fecha de fabricación.



RECOMENDACIONES

- Los soportes deben ser resistentes, sanos y estar libres de partículas que dificulten la adherencia.
- Se deben respetar las juntas de construcción y dejar juntas de colocación de 2 mm mínimo.
- No usar en exteriores ni sobre soportes de yeso.
- No aplicar por debajo de 5°C ni por encima de 30°C.
- No usar con baldosas cerámicas de baja absorción.
- Evitar el contacto directo con la piel. Para más información consulte la hoja de seguridad.
- Formatos recomendados < 40 x 40 cm con porosidades > 3%.

LAFARGE ÁRIDOS Y HORMIGONES, S.A.U.
Calle Orense, 70
28020 Madrid
España

Tel.: 902 32 24 44
Fax: 926 69 41 25

www.lafarge.com.es