

HL 5 CE

EN 459-1



Declaración de prestaciones:
0333-CPR-33401-02

CAL BLANCA
TRADIFARGE PLUS®

Composición

Cal hidráulica natural	79%
CEM II/A-LL 42,5 N CE PM-CP2 NF "blanco"	21%

Contiene un aditivo

Características físicas y mecánicas

	Valor de la fábrica medio	Valores límite aplicables a cada resultado de EN 459-1	
		mínimo	máximo
Resistencia a compresión a 7 días (MPa)	5.3	1.5	
Resistencia a compresión a 28 días (MPa)	11.5	4	20
Inicio del fraguado (minutos)	221	50	
Final del fraguado (minutos)	366		960
Penetración (mm)	37.1	8	55
Estabilidad (mm)	0.28		2
Densidad volumétrica de masa (kg/dm ³)	0.7		
Rechazo a 0,09 mm (%)	3.06		17
Rechazo a 0,2 mm (%)	0.72		7
■ Contenido en aire (%)	10.7		28

Características químicas

	Valor de la fábrica medio	EN 459-1	EN 459-1
		mínimo	máximo
CaO libre	32.0		
Ca(OH) ₂	42.3	2.5	
SO ₃	1.17		3.5
Agua libre	0.62		2.5

Otras indicaciones

	Valor de la fábrica medio
Color	
L *	92.4

Estos valores, extraídos de nuestro autocontrol, permiten comprobar la conformidad del producto a las normativas y proporcionan indicaciones para características complementarias. No constituyen un compromiso sobre los resultados futuros.

■ Característica modificada / ficha anterior

Revisión del **09/02/2016**

CRUAS: entrega en sacos y a granel